



ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

ООО «Техпроект»

Россия, 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский,
Пресненская набережная, д.10 стр. 2, пом. 5н, ИНН: 9703195751, ОГРН:
1247700739120

Регистрационный № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ74 от 2024-12-23



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель лаборатории

ИЛ ООО «Техпроект»

А.Ф. Павлова

«12» Марта 2026г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

(исследований)

№89899-ТЕХП/26 от 12.03.2026

1	Объект	Связующее алифатическое «ГАМБИТ»
2	Заявитель	Общество с ограниченной ответственностью «Гамбит», Адрес: Россия, 141407, Московская обл., Химки г., Куркинское ш, строение № 2, офис 1603, ИНН: 5047158151, ОГРН: 1145047008480
3	Изготовитель	Общество с ограниченной ответственностью «Гамбит», Адрес: Россия, 141407, Московская обл., Химки г., Куркинское ш, строение № 2, офис 1603, ИНН: 5047158151, ОГРН: 1145047008480
4	Основание для проведения исследований (анализа)	Заявка № 89899 от 29 Января 2026 г.
5	Дата запроса на получение материала для исследований (анализа)	30 Января 2026 г.
6	Дата получения материала для исследований (анализа)	10 Февраля 2026 г.
7	Дата проведения исследований (анализа)	13 Февраля 2026 г.
8	Нормативные документы, регламентирующие объем исследований (анализа) и их оценку	ТУ 20.16.56-009-34845559-2026
9	Результаты	Таблица №1

Таблица №1

п/п	Наименование показателя	Показатели		Методы испытаний
		НД	Испытания	
1.	Марка	101	101	ТУ 20.16.56-009-34845559-2026
2.	Внешний вид	Однородная прозрачная жидкость	Соответствует требованию	ТУ 20.16.56-009-34845559-2026
3.	Динамическая вязкость, мПа·с	4000±500	4500	ТУ 20.16.56-009-34845559-2026
4.	Плотность, г/см ³	1,08±0,03	1,09	ТУ 20.16.56-009-34845559-2026
5.	Время полимеризации (в зависимости от температуры и относительной влажности воздуха)	От 10 часов до 5 дней	3 дня	ТУ 20.16.56-009-34845559-2026
Отвержденное связующее:				
6.	Прочность на сжатие, МПа, не менее	8,5	9,4	ТУ 20.16.56-009-34845559-2026
7.	Прочность при разрыве, МПа, не менее	2,5	2,7	ТУ 20.16.56-009-34845559-2026

Заключение:

По результатам проведенных исследований (анализа): Связующее алифатическое «ГАМБИТ», выпускаемое Обществом с ограниченной ответственностью «Гамбит», Адрес: Россия, 141407, Московская обл., Химки г., Куркинское ш, строение № 2, офис 1603, ИНН: 5047158151, ОГРН: 1145047008480, соответствует: ТУ 20.16.56-009-34845559-2026.

Исполнитель

 К.С. Сотников

Настоящий протокол испытаний (исследований) распространяется только на объект, подвергнутый испытаниям (исследованиям).

Запрещается полная или частичная публикация (перепечатка) настоящего протокола без письменного разрешения Испытательной лаборатории ООО «Техпроект».

Примечание: заключение оформлено по требованию Заявителя.